

Ficha técnica	
Código de producto	0836
Edición	Abril 2010

EUROVIC® E

Descripción del producto

Pintura plástica mate de interiores basada en polímeros estireno acrílicos. Disponible en todos los colores de la gama EUROVIC DECOR SYSTEM, sistema de colores al instante.

Campo de aplicación

Formulada especialmente para la decoración de interiores, paredes y techos, con un alto rendimiento y un bello aspecto de acabado. Lavable pasados quince días de su aplicación.

Características técnicas

Naturaleza	Copolímero estireno-acrílico
Acabado	Mate
Color	Disponibles todos los colores de la gama EUROVIC DECOR SYSTEM
Densidad (kg/l)	Aproximadamente 1,4 dependiendo del color
Viscosidad	2000 cP a 25°
Secado	20 – 30 minutos al tacto
Repintado	3-4 horas
Rendimiento	Aproximadamente 9-10 m ² por litro y mano
VOC's	Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV's: 0.5 g/L
Contenido en sólidos	Aproximadamente 55% ± 1 en peso dependiendo del color

Preparación de superficies

Superficies nuevas

Las superficies a pintar deben estar libres de polvo, eflorescencias o restos de óxidos. En función del tipo de superficie se deberá imprimir adecuadamente.

Yeso o Cemento: Con EUROVIC E diluido un 15 %. En yesos proyectados: Plastimat GP.

Pladur: con Plastimat PD

Madera: IMPRIMACION SELLADORA.

Hierro: Antioxidante Gris o MAREPOX 2 C FZ. Galvanizado: GLOBAL PRIMER

Superficies pintadas

Si la superficie está en buen estado eliminar los restos de polvo y aplicar directamente EUROVIC E.
Si la superficie está deteriorada eliminar los desconchados y aplicar una masilla. Dejar secar, pulir y eliminar el polvo antes de aplicar EUROVIC E.

En paredes propensas a la aparición de humedad imprimir con Fungistop.

En superficies con manchas de tabaco y humos aplicar Tixocril Imprimación.

Modo de empleo

Herramientas de aplicación	Brocha, rodillo, pistola, airless
Temperatura de aplicación	Superior a 5° C
Nº de manos	Dos
Tiempo entre manos	3-4 horas
Diluyente adecuado	Agua
% de dilución	10-15%
Limpieza de herramientas	Agua
Precauciones de seguridad	Observar las indicaciones de la ficha de seguridad

Envases

Formatos de envase

Tres tipos de bases: Blanca, Semiblanca y Transparente disponibles en envases de 0,75 lt, 4 lt y 15 lt.

Almacenaje

Estabilidad en almacén

12 meses a temperaturas comprendidas entre 5 y 40°C